



Multi

multiContact MC 55 W

- Universeel toepasbaar
- Zeer sterk hechtend
- «woongezond» getest

Natuurwitte lijm mortel voor het verwerken van draagkrachtige mineralisch pleisters, kunstharsgebonden pleisters, renovatiepleisters en verven. Hechtmortel op beton en isolatieplaten, Dunne-laag pleister op beton en op vlak metselwerk van steen, vezelversterkt, polierbar. Laagdikte: ten minste 3 mm. Als afwerkingspleister in kelders o. a. zonder primer inzetbaar als kleef- en wapeningsmortel voor het Baumit ÖkoFassade-systeem, voor binnen en buiten toepassing.

DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS II, W_c2.
Ook een systeemcomponent van Baumit binnenisolatie-systeem.

- Korrel dikte:** 0 - 1,2 mm
- Verbruik:** ca. 1,0 kg/m²/mm
- Rendement:** ca. 24 l resp.
8,0 m²/zak bij
3 mm pleisterdikte
- Zak:** 25 kg





Mogelijke toepassingen

multiContact MC 55 W

U wenst...



- ... een draagkrachtige geverfde pleisteroppervlak opnieuw te bepleisteren zonder het oude pleisterwerk en verf te moeten verwijderen?
- ... een materiaal voor creatieve vormgeving of fijn gepolierde oppervlakken (ca. 1 mm); ook voor plinten, trappen, gangen?
- ... zachte houtvezelplaten te bepleisteren? (systeemcomponent Baumit ETICS inclusief ÖkoFassade)
- ... een oude tegelwand om te bouwen tot een optisch aantrekkelijk pleisteroppervlak?