# 30U baumit.com

# **VENEZIANISCH**

CHARAKTERSTARK



Farbton: "Sandstein" Life 0139 "Schiefer" Life 0883

### Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und tragfähig sowie für die nachfolgende Kreativtechnik vorbereitet sein (DIN 18363). Eine entsprechende Haftbrücke muss zuvor aufgetragen werden, z. B. PremiumPrimer DG 27.

Es muss eine Haftspachtelung mit multiContact MC 55 W aufgebracht werden.

Zur Auswahl und Beurteilung empfehlen wir, immer individuelle Musterflächen anzulegen.

# Werkzeuge

- Rührwerk, Kelle, Traufel
- Schmetterling
- Zahnkartätsche
- Venezianische Traufel

#### **Produkt**

KratzPutz KRP Jura

#### Charakter

Diese Oberflächentechnik ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Durch ihren individuellen Charakter ist sie besonders für vollflächige Gestaltungen und zum Hervorheben von Teilflächen geeignet.

Der Edelkratzputz kann in verschiedenen Farbtönen eingefärbt werden. Glimmerzuschlag auf Anfrage.

#### Anwendungsbereich

Für individuelle Flächengestaltungen im Innen- und Außenbereich. Auch geeignet, um besondere Flächen, wie z. B. Vorbauten oder Erker, hervorzuheben.

Das Gesamtbild dieser Kreativtechnik wird von der Farbtonwahl, der Durchführung der Technik sowie der individuellen Handschrift des Verarbeiters beeinflusst. Wir empfehlen vorab Musterflächen anzulegen.

## Verarbeitung

Putz mit einer Traufel aufziehen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Oberfläche in einer gleichmäßigen Schichtdicke aufgetragen wird. Die Schichtdicke sollte je nach gewünschter Stärke der Struktur gewählt werden, mindestens jedoch 8 mm.

Bei größeren Flächen ist das Auftragen der Putzschicht durch Maschineneinsatz empfehlenswert. Die Fläche ist zum gleichmäßigen Materialauftrag und zur Reduzierung von Lufteinschlüssen mit einer Zahnkartätsche durchzukämmen.





Putz auftragen:

ca. 15 Minuten/m<sup>2</sup>

Verbrauch:

je nach Korngröße 2 mm ca. 12 – 16 kg/m²

Die gesamte Oberfläche wird im Anschluss abgeglättet. Durch das Abglätten können Blasen an der Oberfläche entstehen. Diese werden mit der Kelle bis zum Untergrund aufgestochen und wieder mit Kratzputz gefüllt. Mit frisch angerührtem Material können Farbunterschiede bei Ausbesserungen in farbigen Kratzputzen entstehen.





Entlüften und glätten der Oberfläche:

ca. 8 Minuten/m<sup>2</sup>

#### Technische Zusatzinformation 030100 - Stand 02-03/17

Sobald die Oberfläche leicht angezogen ist (Oberfläche wird matt), wird die Struktur mit einer Kelle in den Untergrund gekratzt. Je nach Neigung und Druck der Kelle wird die Kratzstruktur unterschiedlich weich oder rau. Hierbei sollte gleichmäßig vorgegangen werden. Der Putz wird mit gleichmäßigem Druck an der Oberfläche gekratzt.



Strukturieren:

ca. 8 Minuten/m<sup>2</sup>

#### **Praxis-Tipp**

Um ein ungleichmäßiges Auftrocknen des Putzes zu vermeiden, müssen für größere Flächen mehrere Personen eingeplant werden.

Nach vollständiger Durchtrocknung wird PutzFestiger – zweimal, nass in nass, durch Sprühen – zur Festigung auf die Oberfläche aufgetragen. Die Verwendung eines Drucksprühers ist unbedingt erforderlich.

Das Material ist hoch alkalisch, nicht zu beschichtende Bauteile sind ausreichend zu schützen und gesondert zu kalkulieren.

Festigung der Oberfläche mit PutzFestiger (mind. 1:1 verdünnt mit Wasser):

ca. 6 Minuten/m<sup>2</sup>

#### Verbrauch:

ca. 0,20 - 0,40 Ltr./m<sup>2</sup> pro Auftrag



Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.

Baumit GmbH, Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang, Telefon: 08324 921-0, Telefax: 08324 921-1029, E-Mail: info@baumit.de, Internet: www.baumit.com