




StarTex Fein

Feines, schiebefestes, alkalibeständiges Textilglasgewebe

Vorteile

- Vermindert Rissabzeichnungen
- Hoch alkalibeständig
- Einfache Verarbeitung



Produkt

Feines, schiebefestes, alkalibeständiges Textilglasgewebe zum Einbetten in Kleber- und Spachtelmassen, systemgeprüft.

Zusammensetzung

Textilglas mit Spezial-Ausrüstung zur Schiebefestigkeit/Dimensionsstabilität und Alkalibeständigkeit.

Eigenschaften

- Schiebefest.
- Alkalibeständig.
- Systembestandteil der Baunit Wärmedämm-Verbundsysteme.

Anwendung

- Armierungsgewebe zur Herstellung (Bewehrung) von Armierungsschichten bei allen Baunit Wärmedämm-Verbundsystemen.
- Zur Herstellung von armierten Spachtelschichten auf gerissenen Altputzfassaden und zur Bewehrung von Putzsystemen.
- Zusätzlich als Diagonalbewehrung an Gebäudeöffnungen, z. B. Fenster/Türen.

Technische Daten

Produkt	
Flächenbezogene Masse:	ca. 160 g/m ²
Kennzeichnung:	Aufdruck
Maschenweite:	ca. 4 mm x 4,5 mm (± 0,5 mm Toleranz)
Reißfestigkeit:	≥ 1,8 kN/5 cm (nach Anlieferzustand)
Reißfestigkeit 2:	≥ 0,9 kN/5 cm (28 Tage nach ETAG)

Variante(n)	StarTex Fein 50 m ²	StarTex Fein 55 m ²
Ergiebigkeit	ca. 45 m ² (50 m ² Rolle)	ca. 50 m ² (55 m ² Rolle)
Verbrauch	ca. 1,1 m ² /m ² Fläche	ca. 1,1 m ² /m ² Fläche

Lieferform

Rolle: 50 m² (Breite 100 cm, Länge 50 m) 1 Palette = 30 Rollen = 1.500 m²
 Rolle: 55 m² (Breite 110 cm, Länge 50 m) 1 Palette = 30 Rollen = 1.650 m²

Lagerung

Das Gewebe ist vor dem Einbau unter normalen klimatischen Bedingungen zu lagern. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung möglich ist. Verformtes Gewebe darf nicht eingebaut werden.

Qualitätssicherung

Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 sowie ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001. Die Zertifizierung gilt für ausgewählte Standorte in Deutschland.

Verarbeitung

Das Gewebe blasen- und faltenfrei in den frischen Armierungsmörtel einlegen und so positionieren, dass es im oberen Drittel des Armierungsputzes liegt. Der Zuschnitt darf nicht auf der Rolle erfolgen.

**Allgemeines und
Hinweise**

Produktdatenblatt des jeweiligen Klebe- und Armierungsmörtels beachten.

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.